

Rilit-2K-Acryl-HS-Strukturack 4229

MV 11:1 Gew.% mit Härter 9219-0001



Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Für wetterbeständige Schutzanstriche mit Struktureffekt im Innen- und Außenbereich.

Anlagen- und Stahlbau
Maschinen- und Fahrzeugbau

Eigenschaften:

- sehr gute Haftung
- gutes Deckvermögen
- schnelle Härtung
- leicht verarbeitbar
- gute Wetter- und Lichtechtheit
- chemische Beständigkeit;
- gute physikalische Eigenschaften

Materialbasis:

Modifizierte Acrylharzkomination

Lieferviskosität: thixotrop

Flammpunkt: > 21°C

Festkörper: 72,0 ± 2 Gew. %

Dichte: 1,30 ± 0,05 g/cm³

Glanzgrad: 60 E im 60°W

Seidenglänzend

VOC-Wert: 380g/l

Topfzeit: ca. 4-5 Std.

Farbton: RAL, NCS und Sondertöne

Gebinde: 5,5kg 11kg 33kg
Härter 0,5kg 1kg 3kg

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Nähere Angaben:
Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:

Kühl aber trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Gebinde dicht geschlossen halten.

Haltbarkeit:

Mindestens 12 Monate bei sachgemäßer Lagerung.
Härter: 6 Monate, ungeöffnet

Verarbeitung

Geeignete Untergründe:

Eisen- und Nichteisenuntergründe
Zink und Aluminium, mit geeigneter Grundierung.

Untergrundvorbereitung:

Eisen- und Stahlflächen metallisch blank entrostet (SA 2-21/2).
Verschmutzungen und trennende Substanzen wie Öle und Fette entfernen.
Bei Zink siehe Zinkmerkblatt Nr.5 Stand 1998 Bundesverband für Farbe und Sachwertschutz.

Verarbeitung:

Rilit-2K-AC-HS-Strukturack 4229 ist für den Spritzauftrag entwickelt.
Vor Gebrauch gut aufrühren. Härter im angegebenen Mischungsverhältnis zugeben gut umrühren.

Verdünnung: Rilit Verdünnung 8109

theor. Ergiebigkeit:

6,9 m²/kg bei 60µm TF*

Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen können.

Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtungen zu ermitteln.

Empfohlene Schichtdicke:70-90µm

Verarbeitungstemperatur:

Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 5°C.
Kälte und Luftfeuchte können lacktechnische Eigenschaften negativ beeinflussen!

Werkzeugreinigung:

Nach Gebrauch mit Rilit-Verdünnung 8109

Mischungsverhältnis:

11 : 1Gew.% mit Härter 9219-0001

10 : 1 Vol.% mit Härter 9219-0001

Hinweise für den Spritzauftrag: Die Verarbeitung mit dem Druckbecher oder Druckkessel wird empfohlen

Hinweise für den Spritzauftrag:

	Ø Düse	Druck	Verdünnung	Verarbeitungsviskosität
Hochdruck	1,8 – 2,5 mm	4-5	---	Lieferviskosität
Air-Mix/Air-Coat	0,33-0,38 mm	100-120 bar	---	Lieferviskosität

Beschichtungsaufbau:

Untergrund	Grundierung	überlackierbar	Schlußbeschichtung
Eisen, Stahl, Zink und Aluminium	Rilit-Reaktionsgrund 1522/1523	nach ca. 20 min	Rilit-2K-Acryl-Decklack 4229
oder	Rilit-2K-Acryl-Grundierung 2127	nach ca. 30 min	Rilit-2K-Acryl-Decklack 4229
oder	Rilit-2K-Epoxyd-Grundierung 2625	nach 40-60 min	Rilit-2K-Acryl-Decklack 4229
oder	Rilit-2K-UHS-Epoxyd-Beschichtung 2665	nach 40-60 min	Rilit-2K-Acryl-Decklack 4229

Trocknungszeiten:

	ablüften	staubtrocken	griffest	Durchhärtung
Bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit	---	20-30 min.	4-5 Std.	ca. 10 Tage
Ofentrocknung	30 min	---	---	45 min 60°C Objekttemperatur

Bei niedrigen Temperaturen und erhöhter Luftfeuchtigkeit verzögert sich die Trocknung.

*TF = Trockenfilmdicke

Technisches Merkblatt Nr. 4229 · Stand: Februar 2013 Version: 1

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Wegen der Vielfalt der Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Auch wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Rilit - Lackfabrik GmbH
Ersteinerstraße 11
79346 Eendingen a/K

Telefon (07642) 9260-0
Telefax (07642) 9260-500
info@rililit.de
www.rililit.de

